

Technický list

KUNOS olej na pracovní desky č. 243

N znamená Bez pomerančového oleje.	LIVOS neutral Pro alergiky a jedince citlivé na chemikálie.
Oblast použití	Pro masivní dřevěné povrchy v interiéru jako pracovní desky kuchyňských linek, parapety, koupelnový nábytek. Nevhodný na překližku, mořené dřevo či vnitřní části skříní.
Technické parametry	Po 1 nátěru vytvoří matný povrch a po 2 – 3 nátěrech polo-lesklý. Voděodolný v souladu s německou průmyslovou normou DIN 68 861, část 1. Splňuje podmínky DIN 53 160, je odolný proti potu a slinám. Certifikace dle DIN EN 71, část 3., vhodný pro hračky.
Složení	Lněný olej, lněný olej – polymerizovaný lněný olej – ester přírodní pryskyřice, dřevní olej, glycerolester přírodní pryskyřice, izoalifáty, kyselina křemičitá, mikromletý vosk, dehydrovaný aminocukr a bezolovnatá vysoušecí činidla (Ca, Co, Mn, Zr).
Odstíny	002 čirá
Ředění	K okamžitému použití.
Způsob aplikace	Štětcem, válečkem nebo hadříkem (bez ředění), nebo rozprašováním za teploty nad 16 °C. Při vyšších teplotách uvažujte rychlejší schnutí – leštění třeba provést rychleji.
Vydatnost	Vydatnost závisí na nasákavosti a typu dřeva. Vždy proveďte testovací aplikaci! První nátěr: 45 ml/m ² , tj. 1 litr stačí cca na 22 m ² Druhý nátěr: 11 ml/m ² , tj. 1 litr stačí cca na 90 m ² Třetí nátěr: 4 ml/m ² , tj. 1 litr stačí cca na 250 m ²
Čištění	Nástroje čistěte ihned po použití ředilem SVALOS č. 222.
Doba zrání	Při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %: první nátěr 6-12 hodin, následné nátěry 24 hodin, finální stálost je dosažena po 4 týdnech.
Měrná hmotnost	Přibližně 0,88 g/ml.
Bezpečnost	Při a po práci dostatečně větrejte. Vždy skladujte a následně likvidujte čisticí textilie, lešticí kotouče, houby apod., které jsou ještě vlhké nebo dokonce mírně nasáklé, ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ve vodě, neboť existuje nebezpečí samovznícení způsobeného obsahem rostlinného oleje. Výrobek jako takový není samovznětlivý. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje soli kobaltu (2+). Může vyvolat alergickou reakci.
Nakládání s odpadem	Podle právních předpisů platných v daném místě.
Balení	0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l, 200 l.
Skladování	V chladnu a suchu. Doba trvanlivosti: viz obal. Nepoužitá množství výrobku přelijte do menší nádoby k uskladnění, aby se minimalizovalo množství zbytečného vzduchu.

Technický list

KUNOS olej na pracovní desky č. 243

Příprava

Dřevo musí být suché (objem vlhkosti nižší než 12 %), pevné, nasákavé, čisté, prosté pryskyřice a prachu. Bruste postupně až do zrnitost 240, pro dub použijte zrnitost 180.

Alternativně: Obrušte smirkovým papírem o zrnitosti max. 120 a mezi jednotlivými nátěry zrnitostí 320.

Aplikace

Před použitím odstraňte případnou krustu na povrchu a pečlivě promíchejte. V závislosti na povrchu, nasákavosti a typu dřeva aplikujte vydatné množství. Přebytečný olej odstraňte po zhruba 20 aby bylo dřevo nasáklé, ale olej nezůstal na povrchu. Druhý nátěr aplikujte po 12 hodinách v tenké vrstvě a ihned rozleštěte. Třetí nátěr je možné aplikovat stejným způsobem po dalších 24 hodinách.

Čištění

Očistěte pomocí pH-neutrálního čisticího Trena č. 556 (smíchejte max. 10 ml s 10 l vody). Otřete vlhkým, ale nikoli mokřím hadrem.

Péče

V případě opotřebení vetřete tenkou vrstvou KUNOS oleje na pracovní desky č. 243 a přešetřete.

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z něj vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce.

Prosinec 2016