

Technický list

Olej na dřevo a kameninu LINUS č. 260

N znamená
Bez pomerančového oleje.

LIVOS neutral Pro alergiky a jedince citlivé na chemikálie.

Oblast použití	Na penetraci interiérového i exteriérového nasákového dřeva a kameninových desek. Nevhodné pro vnitřní úpravu skříní, podlahy a dřevo ovocných stromů.
Technické parametry	Zvýrazňuje a prohlubuje přirozenou barvu žilkování dřeva, pomalu schne. Neposkytuje ochranu proti houbě způsobující modráni dřeva. Splňuje požadavky německé průmyslové normy DIN 53 160, je odolné proti potu a slinám. Certifikováno dle DIN EN 71, část 3., jako vhodné pro hračky.
Složení	Lněný olej a bezolovnatá vysoušecí činidla (Co, Zr).
Odstíny	Jemně žlutý (č. 14 dle Gardnerovy barevné škály)
Ředění	Ředidlo SVALOS č. 222 pro rozprašování nebo namáčení až 50%.
Způsob aplikace	Štětcem, namáčením, rozprašováním (tryska 0,7 - 1,0mm, tlak 3 bar) při teplotách nad 12 °C. Přebytečný olej z povrchu odstraňte po 30 minutách. Při vyšších teplotách uvažujte kratší doby zrání a odstraňte přebytečný olej dříve.
Vydatnost	1 litr neředěného oleje stačí na cca 12 – 18 m ² , tj. 67 ml/m ² . Vydatnost může být výrazně nižší dle stavu a nasákavosti povrchu. Vždy proveďte zkušební aplikaci!
Doba zrání	Doba zrání při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % je od 24 až 48 hodin.
Čištění	Čistěte nástroje ihned po použití ředidlem SVALOS č. 222 nebo čisticím na štětce LEVO č. 997.
Měrná hmotnost	Přibližně 0,92 g/ml.
Bezpečnost	Při a po práci zajistěte dostatečné větrání. Vždy skladujte a následně likvidujte čisticí textilie, lešticí kotouče, houby apod., které jsou ještě vlhké nebo dokonce mírně nasáklé, ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ve vodě, neboť existuje nebezpečí samovznícení způsobeného obsahem rostlinného oleje. Výrobek jako takový není samovznětlivý. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. EUH208 Obsahuje soli kobaltu (2+). Může vyvolat alergickou reakci.
Balení	0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l
Nakládání s odpadem	Podle právních předpisů platných v daném místě.
Skladování	V chladnu a suchu. Datum použitelnosti viz štítek. Po použití pevně uzavřete víčko.

Technický list

Olej na dřevo a kameninu LINUS č. 260

Neupravené dřevo

Povrch musí být suchý (relativní vlhkost pod 15 %), pevný, nasáklavý, čistý a prostý mastnoty a prachu. Pro vysoce kvalitní povrch nejdříve otřete pryskyřičná místa ředidlem SVALOS č. 222 a tropické dřevo ředidlem KIROS č. 710 a otřete do sucha.

Dřevo v interiéru a exteriéru

Aplikujte jeden až dva tenké, ale dostatečně saturující, nátěry v závislosti na vlastnostech a nasáklavosti povrchu. Pro vysoce nasáklavé povrchy opakujte to 24 hodinách. Po každé aplikaci vyčkejte 20 – 30 minut a odstraňte přebytečný olej nepelichajícím hadrem. Dokončení a následnou péči proveďte produkty LIVOS. Nesmí na povrchu vytvořit film, pokud se tak stane, odstraňte jej přebroušením. Následný nátěr oleji Livos je nutný v následujících 2 – 3 týdnech.

Kameninové desky

s otevřenými póry
a Cotto dlažba

Po neutralizaci Odstraňovačem zbytků cementu GLOUROS č. 1808 (následujte pokyny výrobce), nechejte dlažbu neošetřenou po dobu 4 týdnů. Testovací aplikaci proveďte na nenápadném místě, např. v rohu. Pokud se vytvoří bílá skvrna nebo povlak, opakujte neutralizaci. Aplikujte 1 – 2 nátěry olejem č. 260 jako penetraci vysoce nasáklavé dlažby. Pečlivě odstraňte přebytečný olej po cca 30 minutách. Následnou péči proveďte produkty Přírodní uzavírací lak KUNOS č. 244.

Důležitá upozornění

Vždy proveďte zkušební nátěr. Dub a jiná dřeva obsahující kyselinu tříslouvou nebo barviva nebo povrchy broušené, barvené, po odstranění předešlého nátěru nebo jinak ošetřené mohou do jednoho týdne reagovat změnou barvy.

Je zapotřebí následných nátěrů vhodnými produkty Livos.

Výrobek neobsahuje ochranu proti zamodráním dřeva.

Vzhledem ke zhoršenému přístupu vzduchu a světla do interiérů skříní a kabinetů tyto často trpí zdlouhavým schnutím což zapříčiňuje dlouhodobý zápach po lněném oleji. Vhodnější na toto použití jsou šelaky (vysoce lesklý šelak LANDIS č. 701) nebo transparentní mořidlo KALDETT č. 270.

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z něj vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce.

Prosinec 2016