

Technický list

Přírodní pryskyřičný vytvrzující olej MELDOS č. 265

N znamená
Bez pomerančového oleje.

LIVOS neutral Pro alergiky a jedince citlivé na chemikálie.

Oblast použití

Na všechno interiérové masivní dřevo jehličnanů a nasávkavé kamenné desky. Nevhodné pro vnitřní úpravu skříní a překližku.

Technické parametry

Impregnuje a hluboce penetruje. Zvýrazňuje a prohlubuje přirozenou barvu žilkování dřeva. Splňuje požadavky německé průmyslové normy DIN 53 160, je odolné proti potu a slinám. Certifikováno dle DIN EN 71, část 3., jako vhodné pro hračky.

Složení

Lněný olej – polymerizovaný lněný olej – ester přírodní pryskyřice, lněný olej – polymerizovaný lněný olej, ořechový olej, izoalifáty a bezolovnatá vysoušecí činidla (Co. Zr).

Odstíny

Čirý, silně zvýrazňuje přirozenou barvu a strukturu dřeva.

Ředění

Ředidlo SVALOS č. 292.

Způsob aplikace

Štětcem (neředěné), rozprašováním, poléváním, nanášení pevným gumovým válečkem nebo namáčením (ředění 10 – 20 %). Při vyšších teplotách uvažujte kratší doby zrání a odstraňte přebytečný olej dřívě.

Vydatnost

První nátěr: 1 litr neředěného oleje stačí na cca 17 m², tj. 60 ml/m².
Druhý nátěr: 1 litr neředěného oleje stačí na cca 33 m², tj. 30 ml/m².
Třetí nátěr: 1 litr neředěného oleje stačí na cca 84 m², tj. 12 ml/m².
Vydatnost může být výrazně nižší dle stavu a nasávkavosti povrchu. Vždy proveďte zkušební aplikaci!

Kameninové desky

První nátěr: 1 litr neředěného oleje stačí na cca 17 m², tj. 60 ml/m².
Druhý nátěr: 1 litr neředěného oleje stačí na cca 25 m², tj. 40 ml/m².
Třetí nátěr: 1 litr neředěného oleje stačí na cca 28 m², tj. 36 ml/m².

Doba zrání

Doba zrání při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % je od 8 do 16 hodin. Následné nátěry a impregnace na vlhko lze aplikovat po 16 do 24 hod, v závislosti relativní vlhkosti a teplotě. Při zrání zajistěte dostatečné osvětlení a větrání, aby se zrání neprodužovalo. Při vyšších teplotách uvažujte kratší doby zrání.

Čištění

Čistěte nástroje ihned po použití ředidlem SVALOS č. 292.

Měrná hmotnost

Přibližně 0,84 g/ml.

Bezpečnost

Při a po práci zajistěte dostatečné větrání.

Vždy skladujte a následně likvidujte čisticí textilie, lešticí kotouče, houby apod., které jsou ještě vlhké nebo dokonce mírně nasáklé, ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ve vodě, neboť existuje nebezpečí samovznícení způsobeného obsahem rostlinného oleje.

Výrobek jako takový není samovznětlivý.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH208 Obsahuje soli kobaltu (2+). Může vyvolat alergickou reakci.

Technický list

Přírodní pryskyřičný vytvrzující olej MELDOS č. 265

Balení	0,005, 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l
Nakládání s odpadem	Podle právních předpisů platných v daném místě.
Skladování	V chladnu a suchu. Datum použitelnosti viz štítek. Po použití pevně uzavřete víčko.
Dřevo jehličnanů	<p>Povrch musí být suchý, pevný, jemně zbroušený (papírem o zrnitosti 240), nasákavý, čistý a prostý pryskyřice a prachu. Lepidla a jiná adheziva musí být plně vyschlá.</p> <p>Aplikujte jeden až tři nátěry v závislosti na vlastnostech a nasákavosti povrchu. Dřevo by mělo být plně saturované. Po každé aplikaci vyčkejte 30 minut a rozetřete přebytečný olej na místa schopná další absorpce nebo jej odstraňte.</p> <p>Mezi nátěry přebrouste.</p> <p>Produkty vhodné pro následnou péči: ALISA tvrdý vosk č. 302. Oblasti vystavené vlhkosti nebo odstříkující vodě: použijte přírodní pryskyřičný vytvrzující olej MELDOS č. 265. Nevhodný na podlahy.</p>
Kameninové desky s otevřenými póry a Cotto dlažba	<p>Po neutralizaci (následujte pokyny výrobce), nechejte dlažbu neošetřenou po dobu 2 týdnů. Testovací aplikaci proveďte na nenápadném místě, např. v rohu. Pokud se vytvoří bílá skvrna nebo povlak, opakujte neutralizaci. Napustěte přírodní pryskyřičný vytvrzující olej č. 265. Opatrně odstraňte přebytečný olej po cca 20 minutách.</p>
Renovace nábytku	<p>Nátěry, u nichž se zanášejí póry (barvy na olejové bázi, nátěry se silnou vrstvou, voskové nátěry), se musí přebrousit nebo odstranit, dokud se nesejmou všechny staré zbytky. Povrch musí být pevný, nasákavý, čistý a prostý prachu. Nátěry ponechávající otevřené póry očistěte a v případě potřeby jemně přebrouste. Otestujte nasákavost a přizpůsobte množství nátěru. Postupujte podle pokynů a následně pozorně sledujte, zda nedojde k případným problémům s nasákavostí během doby zrání.</p>
Důležitá upozornění	<p>Při práci a po celou dobu schnutí zajistěte dostatečnou ventilaci.</p> <p>Přebytečný olej odstraňte po 20 – 30 minutách nepelichající látkou abyste dosáhli rovnoměrného lesku a podmínek pro schnutí. U dubu nebo jiného druhu dřeva, které obsahuje kyselinu taninovou nebo barviva, či u zbroušeného, obnaženého nebo předem ošetřeného dřeva může povrch do 1 týdne změnit zabarvení. Přírodní pryskyřičný vytvrzující olej MELDOS č. 265 není vhodný jako následný nátěr na barvené povrchy. Při aplikaci na lepené dřevo a dýhovaná plochy pozorujte po dobu 5 dní zda se nerozpouští lepidlo nebo se nevyskytuje zápach.</p> <p>Pokud se aplikace provádí na dřevo listnáčů, může lněný olej slzet z pórů. Ovocná dřeva mohou být po aplikaci skvrnitá.</p>

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z něj vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce.

Prosinec 2016