

Technický list

GORMOS voskový olej č. 267

N znamená
Bez pomerančového oleje.

LIVOS neutral Pro alergiky a jedince citlivé na chemikálie.

Oblast použití	Na málo namáhané dřevěné plochy v interiéru jako sochy nebo soustružené předměty. Nevhodné pro kuchyňské linky, podlahy a schodiště.
Technické parametry	Bez přidaných ředidel, bez kobaltu, vytváří tenký film. Splňuje podmínky DIN 53 160, je odolný proti potu a slinám.
Složení	Olej světlice barvířské, Iněný olej – polymerizovaný Iněný olej – ester přírodní pryskyřice, glycerolester přírodní pryskyřice, včelí vosk, mikromletý vosk, carnabový vosk a bezolovnatá vysoušecí činidla (Zr).
Odstíny	Čirý
Ředění	K okamžitému použití.
Způsob aplikace	Aplikace za tepla nebo za studena štětcem, nebo rozprašováním při teplotě nad 15 °C.
Vydatnost	Závisí na nasákavosti a typu dřeva: Přibližně 15 ml/m ² , tj. 1 litr stačí cca na 50 až 80 m ²
Čištění	Nástroje čistěte ihned po použití ředidlem SVALOS č. 222 nebo čisticím na štětku LEVO č. 997.
Doba zrání	Při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %: první nátěr 12 až 24 hodin. Při vyšších teplotách se doba zrání významně snižuje.
Měrná hmotnost	Přibližně 0,93 g/ml.
Bezpečnost	Vždy skladujte a následně likvidujte čisticí textilie, lešticí kotouče, houby apod., které jsou ještě vlhké nebo dokonce mírně nasáklé, ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ve vodě, neboť existuje nebezpečí samovznícení způsobeného obsahem rostlinného oleje. Výrobek jako takový není samovznětlivý. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nakládání s odpadem	Podle právních předpisů platných v daném místě.
Balení	0,125 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l, 200 l.
Skladování	V chladnu a suchu. Doba trvanlivosti: viz obal. Pro skladování pečlivě uzavřete. Zamezte přístupu vzduchu.

Technický list

GORMOS voskový olej č. 267

Příprava	Dřevo musí být suché, pevné, nasákové, jemně smirkované (zrnitost 240 – 320) čisté, prosté pryskyřice a prachu. Lepidlo a jiná adhesiva musí být absolutně suché.
Aplikace	Za studena: Nanášejte GORMOS voskový olej č. 267 ve vydatném množství bavlněným balem, nechte vsakovat 1 – 12 hodin. Odstraňte přebytečný olej a leštěte dokud není povrch suchý. Obrušte smirkovým papírem zrnitosti 600-1000 a znovu vyleštěte bavlněným hadříkem. Pro silnější kryvost aplikujte druhou vrstvu. Za tepla: Nanášejte GORMOS voskový olej č. 267 za teploty 60 °C rovnoměrně a šetrně. Strojové leštění je nutné po 1 až 24 hodinách. Další vrstva může být nanášena po 24 hodinách od poslední aplikace a přebroušení zrnitostí 600-1000.
Čištění	Povrch čistěte pomocí suché látky. Je možné čistit i na vlhko, nikoli na mokro, pomocí pH-neutrálního čisticího TRENA č. 556 (smíchejte max. 10 ml s 10 l vody). Nepoužívejte utěrky z mikrovlákna nebo obdobného materiálu.
Péče	Aplikujte další vrstvu GORMOS voskový olej č. 267 a po 20 minutách přebytečný materiál odstraňte.
Důležitá upozornění	Jelikož GORMOS voskový olej č. 267 neobsahuje žádná ředidla, může se na povrchu oleje vytvořit tenký škrálop. Ten odstraňte a olej před použitím pečlivě promíchejte. Vždy proveďte zkušební aplikaci! Doba schnutí může být delší v případě, že dřevo obsahuje kyselinu tříslouvou nebo na předem ošetřeném, mořeném povrchu. GORMOS voskový olej č. 267 má vytvořit rovnoměrný pololesklý povrch, který nesmí být lepkavý, ale suchý na dotek. Pokud stále lepí, znovu povrch přešetřete.

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z něj vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce.

Prosinec 2016