

Technický list

BIVOS olejový vosk č. 375

Oblast použití	Pro údržbu dřevěných ploch v interiéru, které byly louhované, voskované nebo olejované. Ne pro močené povrchy. Pro obnovu starého nábytku nebo vyřezávaných objektů. Na údržbu podlah z Kera Cott a linolea.
Technické parametry	Vyzrálý vosk vytváří sametově lesklý povrch, odolný vodě. Splňuje podmínky DIN EN 71, část 3 – použití na úpravu hraček.
Složení	Lněný olej – polymerizovaný lněný olej – ester přírodní pryskyřice, lněný olej, polymerizovaný lněný olej, pomerančová silice, izoalifáty, včelí vosk, mikromletý vosk, carnabový vosk, borovicová silice, oxid hlinitý, rozmarýnová silice, etanol a bezolovnatá vysoušecí činidla (Co, Mn, Zr).
Odstíny	Čirý.
Ředění	K okamžitému použití.
Způsob aplikace	Rozprašováním, látkovým balem nebo leštičkou.
Vydatnost	1l je dostatečný na přibližně 100 m ² , tj. 10 ml/m ² . Vydatnost může být výrazně nižší dle stavu a nasákavosti povrchu. Vždy proveďte zkušební aplikaci!
Čištění	Nástroje čistěte ihned po použití ředidlem SVALOS č. 222 nebo čisticím na štětce LEVO č. 997.
Doba zrání	Při nanášení látkovým balem přibližně 20 – 30 minut při 23 °C a 50% vlhkosti. Při rozprašování je čas 30 – 120 minut v závislosti na naneseném množství. Ostatní metody aplikace: 24 hodin.
Měrná hmotnost	0,84 g/ml.
Bezpečnost	Při a po práci zajistěte dostatečnou ventilaci. Vždy skladujte a následně likvidujte čisticí textilie, lešticí kotouče, houby apod., které jsou ještě vlhké nebo dokonce mírně nasáklé, ve vzduchotěsné kovové nádobě nebo ve vodě, neboť existuje nebezpečí samovznícení způsobeného obsahem rostlinného oleje. Výrobek jako takový není samovznětlivý. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje limonen, soli kobaltu (2+). Může vyvolat alergickou reakci.
Nakládání s odpadem	Podle právních předpisů platných v daném místě.
Balení	0,05 l, 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l.
Skladování	V chladnu a suchu. Doba trvanlivosti: viz obal. Pro skladování použijte co nejmenší nádobu.

Technický list

BIVOS olejový vosk č. 375

Příprava	Dřevo musí být suché, pevné, čisté, prosté mastnoty a prachu. Napenetrujte LIVOS oleji nebo mořidly, např. ARDVOS univerzální dřevní olej č. 266, uzavírací lak KUNOS na bázi přírodního oleje č. 244 nebo DARIX transparentní mořidlo na nábytek č. 297.
Aplikace	Před použitím pečlivě promíchejte. Nanášejte tenký film, je doporučeno použít hadřík na pečlivé vetření vosku do dřeva. Leštění není nutné. Při jiných způsobech aplikace, jako je rozprašování, dbejte zvýšené pozornosti na nanášení velmi tenké a rovnoměrné vrstvy. Přebytečný vosk setřete. Po 20 – 30 minutovém zaschnutí přešetřete povrch kartáčem nebo látkou. 1 – 2 hodiny po leštění povrch suchý na dotek.
Péče	Extrémě znečištěná, opotřebovaná a poškozená místa očistěte pomocí pH-neutrálního čisticího TRENA č. 556 a je-li třeba, přebruste. Lze čistit i nanesením větší vrstvy vosku BIVOS a po 20 minutách působení setřít i s nečistotou. Ošetřete původním materiálem a znovu naneste tenkou vrstvu BIVOS olejový vosk č. 375, pokud je třeba i několikrát.

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z něj vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce.

Prosinec 2016